



Replay

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

OSSERVAZIONE ALLO STEREO MICROSCOPIO

Nella foto seguente è riportata l'osservazione allo stereo-microscopio del campione **Replay**.




ANALISI DSC

I granuli del campione **Replay** vengono sottoposti ad analisi DSC con il seguente programma termico:

- I° riscaldamento da -50°C a 280°C, 20 °C/min in N₂
- Raffreddamento da 280°C a -50°C, -20 °C/min in N₂
- II° riscaldamento da -50°C a 280°C, 20 °C/min in N₂

Nella figura è riportato il termogramma DSC relativo ai campioni **Replay**.



DSC Replay

L'analisi DSC sul campione **Replay** mostra che esso è costituito da tre componenti principali quali LDPE, HDPE e PP come si può vedere dai tre diversi punti di fusione del termogramma. Le percentuali relative riportate in tabella, sono state calcolate sulla base dell'entalpia di fusione.

Replay		
	Tm (C)	% in miscela (Dati medi)
LLDPE/LDPE	116	25 (±10)
HDPE	127	30 (±5)
PP	162	45 (±10)

Dati termici relativi ai campioni di granulo Replay

INDICE DI FLUIDITÀ NEL FUSO (MFR)


Il campione **Replay** viene sottoposto ad analisi MFR secondo la Norma ASTM D1238A con peso da 2,16 kg, impostando una temperatura di 230°C, preriscaldando il campione per 30 secondi e recuperando il materiale per 60 secondi. Lo strumento misura anche il Melt Volume rate (MVR) nel decorso della prova.

I risultati di MFR medio sono riportati in tabella.

Campione	MFR medio (g/10 min)
Replay	5 (±2)

Risultati dei test MFR


In Figura si riporta l'andamento del MVR in funzione del tempo per il campione **Replay**.



Andamento del MVR in funzione del tempo per il campione Replay

ANALISI DELLE CENERI

Le ceneri vengono analizzate quantitativamente secondo la norma ISO 3551-1 e qualitativamente mediante spettroscopia FT-IR. In figura è riportato lo spettro risultante:



FT-IR Ceneri di Replay

Campione	% cenere (Dati medi)
Replay	5 (±3)

Risultati analisi quantitativa delle ceneri

VALUTAZIONE DELL'UMIDITÀ

Per la valutazione dell'umidità viene utilizzato il metodo gravimetrico descritto dalla norma UNI 10667-16. 100 g del campione **Replay** vengono introdotti in stufa alla temperatura di 100 °C per 2 h. Il campione viene poi essiccato. La differenza di peso del campione prima e dopo l'essiccamento permette di valutare la quantità di umidità residua. I dati ottenuti sono riportati in tabella:

Campione	% Umidità (Dati medi)
Replay	0,15 (±0,05)

Dati test di umidità

PROVE TENSILI A TRAZIONE

Dal granulo **Replay** vengono stampati con pressa a iniezione i provini necessari all'esecuzione della prova di trazione secondo la norma ISO 527. In tabella sono riportati i valori ottenuti.

Replay - Miscela poliolefinica

Proprietà	Metodo di prova	Condizioni di prova	Unità di misura	Valore tipico
Fisiche				
Densità	ASTM D 792-91	23°C	%p/p	0,93
Grado di fluidità (MVR)	ASTM D 1238-95	230/2,16	g/10 min	5 (±2)
Ceneri	ISO 3451		%p/p	5 (±3)
Percentuali umidità	UNI 10667-16		%	0,15 (±0,05)
Meccaniche				
Resistenza IZOD	ASTM D 256-93a		J/m	50
Modulo elastico di flessione	ASTM D 790-96a		N/mm ²	970
Modulo elastico di trazione	ISO 527		N/mm ²	900
Termiche				
Indice di deflessione a caldo HDT	ASTM D 648-96		°C	
Indice di penetrazione a caldo VICAT	ASTM D 1525-96		°C	
Temperatura di esercizio			°C	100
Temperatura di fusione			°C	165
Condizioni di stampaggio				
Temperatura cilindro	ASTM D 648-96		°C	190-250
Temperatura stampo	ASTM D 1525-96		°C	30-60
Temperatura di essiccazione			°C	90
Tempo di essiccazione			h	3
Il prodotto risulta conforme alla norma UNI 10667				
I valori riportati rappresentano la media di un campione significativo del prodotto e sono forniti per dare indicazioni all'utilizzatore; non costituiscono garanzia e non implicano in termini generali alcuna garanzia o impegno da parte della Società.				

CONFORMITÀ MATERIALE REACH

In tabella sono riportati i risultati delle analisi eseguite sul campione per verificarne la conformità al Regolamento Reach.

Parametro	Unità di Misura	Metodo	Risultato
PCB (policlorobifenili)	mg/kg	EPA 3541 EPA 3640A EPA8270D	< 0,001


COLOROPARAFFINE		EPA 3541 EPA 3640A EPA8270D	
C10-C13	mg/kg		< 5,0
C14-C17	mg/kg		< 5,0
C18-C20	mg/kg		< 5,0

FTALATI		EPA 3541 EPA 3640A EPA8270D	
DIMETIL FTALATO	mg/kg		< 1,0
DIETIL FTALATO	mg/kg		1,1
DI-N-BUTIL FTALATO	mg/kg		< 1,0
DI-ISOBUTIL FTALATO	mg/kg		2,3
BUTIL BENZIL FTALATO	mg/kg		< 1,0
BIS(2-ETILESIL) FTALATO	mg/kg		45,0
ALTRI FTALATI	mg/kg		< 1,0

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)		EPA 3541 EPA 3640A EPA8270D	
NAFTALENE	µg/kg		< 5,0
ACENAFTILENE	µg/kg		< 5,0
ACENAFTENE	µg/kg		< 5,0
FLUORENE	µg/kg		< 5,0
FENANTRENE	µg/kg		< 5,0
ANTRACENE	µg/kg		< 5,0
FLUORANTENE	µg/kg		< 5,0
PIRENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(a)ANTRACENE	µg/kg		< 5,0
CRISENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(b)FLUORANTENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(k)FLUORANTENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(j)FLUORANTENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(e)PIRENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(a)PIRENE	µg/kg		< 5,0
PERILENE	µg/kg		< 5,0
INDENO(1,2,3-cd)PIRENE	µg/kg		< 5,0
DIBENZO(a,h)ANTRACENE	µg/kg		< 5,0
BENZO(g,h,i)PERILENE	µg/kg		< 5,0
DIBENZO(a,l)PIRENE	µg/kg		< 5,0
DIBENZO(a,e)PIRENE	µg/kg		< 5,0
DIBENZO(a,i)PIRENE	µg/kg		< 5,0
DIBENZO(a,h)PIRENE	µg/kg		< 5,0

CROMO ESAVALENTE (CR VI)	mg/kg	EPA 3060A EPA 7196A	< 5,0
METALLI PESANTI			
ANTIMONIO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
ARSENICO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
CADMIO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
CROMO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	5,3
MERCURIO	mg/kg	UNI EN 13657 EPA 6010C	< 0,1
NICHEL	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
PIOMBO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
RAME	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	14,0
SELENIO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
STAGNO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
TELLURIO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	< 5,0
ZINCO	mg/kg	UNI EN 13657 UNI EN ISO11885	20,0

ESEMPI DI UTILIZZO





REJET SPA

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Alia servizi ambientali Spa

Viale America, 104 • Loc. Gello • 56025 • Pontedera (PI)

Tel. 0587 271211 • Fax 0587 271269

info@revet.

www.revet.com



EuCertPlast